



Evitacol Blanc/Gris CE

CIMENT COLLE D'INTERIEUR

Ciment colle d'intérieur pour la pose de carreaux
céramique à absorption moyenne-haute.

- Adhésif d'intérieur.
- Carrelage de porosité élevée.
- Ouvrabilité excellent.

DESCRIPTION

Ciment colle gris ou blanc selon la norme UNE EN 12004 comme adhésif d'intérieur.

SUPPORTS

Supports conventionnels, enduits et dalles de mortier de ciment. Le support doit être résistant, parfaitement durci et exempt de poussière, peinture, huile, etc.

MODE D'EMPLOI



- 1 Ajouter de l'eau et gâcher manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtenir une consistance homogène et prête à travailler.
- 2 Laisser reposer la pâte 5 minutes et malaxer de nouveau avant l'application.
- 3 Étaler la pâte sur le support, par section de 2 m² maximum, en égalisant avec la taloche appropriée. Si un double encollage est nécessaire, étaler également au dos de la pièce à poser.
- 4 Placer les pièces céramiques sur le produit frais en appuyant légèrement pour assurer un contact complet sur toute la surface, en écrasant les rainures.
- 5 Laisser un joint d'au moins 1,5 mm à l'intérieur. Attendre 24 h pour le jointoiment et 48 h pour le sol.
- 6 Respecter les joints périphériques et structurels. Pour des planchers intérieurs, laisser des joints de fractionnement tous les 50 m².

APPLICATIONS

Pose de carreaux céramique à absorption moyenne-haute (>3%) sur dalles et revêtements intérieurs. Pour les formats supérieurs à 30x30, utiliser la technique du double encollage.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer en cas de risque de gel.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ni supérieures à 35°C.
- Ne pas appliquer dans des zones avec présence d'eau stagnante.
- Dans des conditions climatiques extrêmes (vent et températures élevées), le séchage est plus rapide que la normale, provoquant une réduction du temps ouvert.
- En cas de hautes températures, de vent et de supports très absorbants, il est conseillé d'humidifier le support et d'attendre la disparition du film d'eau avant l'application du produit.
- Vérifier régulièrement l'absence de pellicule superficielle sur l'adhésif étalé. Dans le cas contraire, il faudra le peigner de nouveau ou le retirer et appliquer de nouveau le produit.
- Vérifier l'adhérence de la pâte en soulevant régulièrement un des carreaux posés et en examinant s'il a bien adhéré.
- Utiliser dans un délai d'un an à partir de la date de conditionnement et conserver dans un endroit couvert et sec, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

Evitacol Blanc/Gris CE

CIMENT COLLE D'INTERIEUR

PRÉSENTATION

Evitacol Blanc/Gris CE est fourni dans des sacs en papier avec film plastique anti-humidité de 20 kg, expédiés sur palettes rétractiles de 1.280 kg (64 sacs).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	poudre blanche	Temps ouvert	20 minutes
Granulométrie	<1mm	Délai d'ajustabilité	15minutes
Densité de la poudre	1,4Kg/l	Adhérence dans des conditions normales	≥0,5 N/mm ²
Eau de gâchage	5,5-6l/sac	Adhérence après action de la chaleur	≥0,5 N/mm ²
Densité de la pâte	1,65kg/	Rendement: - encollage simple - encollage double	3 -4 kg/m ² 6 -8 kg/m ²
Durée de la pâte	2 heures		

Données obtenues dans des conditions normales de laboratoire 23 ±2°C et 50 ± 5%HR < 0,2 m/s

REMARQUE

Les recommandations d'emploi sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions de mise en chantier. Sachant que nous ne pouvons contrôler les conditions d'application, l'entreprise dégage toute responsabilité concernant les informations figurant sur cette fiche.