



Evitacol

室内水泥粘合剂 白色/灰色 CE

室内水泥粘合剂，
用于中高吸水率瓷砖的粘贴。

- 室内粘合剂
- 多孔瓷砖
- 易操作

产品描述

灰色/白色水泥粘合剂，按照 UNE EN 12004 标准，属于室内粘合剂。

适用范围

用于室内墙面、地面，粘贴中高吸水率 (<3%) 瓷砖。大于 30x30 的瓷片，应使用双面粘 贴技术。

支撑面

常规表面、水泥砂浆墙面、地面。操作面必须结实、已定型，且干净，没有灰尘、油漆、油，等等。

注意事项及建议

- 请勿在可能结冰的情况下使用。
- 请勿在温度低于 5°C 或高于 35°C 的情况下使用。
- 请勿在可能积水的地方使用。
- 极端气候条件下（大风和高温）将会快速风干，缩短可操作时间。
- 如果在高温、大风或者支撑面吸水性太强的情况下操作，最好先湿润支撑面，待表面水 层消失后使用产品。
- 如果发现抹好的粘贴剂产生一个表层，则需要重新用刮板荡抹，或者铲掉再重新涂层。
- 尝试揭起一片已经贴好的瓷砖，查看产品的粘性。
- 包装日期一年内使用。防潮原包装，保存于封闭干燥处。

施工方法



- 1 加水，手工或者机械方式搅拌均匀。
- 2 静放 5 分钟，使用前再次搅拌。
- 3 把搅拌均匀的涂料涂在支撑面上，不要超过 2 m²，用一个合适的刮板抹平。如果需要双层粘贴，在瓷砖背面也涂上一层涂料。
- 4 把瓷砖放在涂层上，轻轻按压，特别有凹槽的地方，使其表面完全接触到粘贴涂层。
- 5 每片间留至少 1,5mm 缝隙。墙面静置 24 时，地面静置 48 小时。
- 6 根据周长和结构，室内每 50 平方米留缝。

Evitacol 室内水泥粘合剂

白色/灰色 CE

产品规格

Evitacol 白色/灰色 CE 使用有防潮膜的纸袋包装，每袋 20Kg，每个收缩膜包装的托板 1.280kg (64 纸袋)。



技术参数

外表	灰色或白色粉末	晾置时间	20 分钟
粒度	<1mm	可调节时间	15 分钟
粉末密度	1,4Kg/l	正常情况下黏着力	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
搅拌水量	5,5-6l/saco	拌水后黏着力	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
粘剂密度	1,65kg/	用量: - 单层 - 双层	3-4 kg/m ² 6-8 kg/m ²
粘剂有效时间	2 小时		

以上数据采集于实验室正常条件下 $23 \pm 2^\circ\text{C}$, $50 \pm 5 \text{ \%HR}$ $< 0,2 \text{ m/s}$

提示

使用建议是基于我们的认知和经验。技术参数采集于实验室正常条件下，施工过程中有可能产生变化。鉴于使用条件不是我们公司所能控制，公司对以上信息中出现的变数不承担责任。