



Evitacol

陶瓷 白色/灰色 C1TE

超强水泥粘合剂 C1TE

超强防潮，适用于室内室外中-高-低多孔瓷砖/高附着力。
特别适用铺贴泳池瓷砖

- 高度防滑
- 用于铺贴陶瓷瓷砖
- 超长操作时间

产品描述

根据 UNE EN 12004 标准，产品属于 C1TE 水泥粘合剂。具有高黏着力和高度防滑效果。Evitacol 陶瓷 C1TE 产品上使用的技术符合流变学，如防滑功能就是单体聚合产生的效果。

适用范围

用于粘贴中高F低吸水率瓷砖，适用于室内墙面、地面及室外地面。适用于铺贴所有类型瓷砖。适用于粘贴大理石和“gresite”玻璃砖，及陶瓷片。粘贴大于 900 cm² (30x30) 的面积时，应使用双面粘贴技术。

支撑面

常规支撑面，水泥砂浆墙面、地面。支撑面必须结实、已定型，且干净，没有灰尘、油漆、油等。

注意事项及建议

- 请勿在可能结冰的情况下或者雨天适用
- 请勿在温度低于 5 °C 或高于 35 °C 的情况下使用
- 极端气候条件下（大风和高温）将会快速风干，缩短可操作时间。
- 如果在高温、大风或者支撑面吸水性太强的情况下操作，最好先湿润支撑面，待表面水层消失后使用产品。
- 如果发现抹好的粘贴剂产生一个表层，则需要重新用刮板荡抹，或者铲掉再重新涂层。
- 尝试揭起一片已经贴好的瓷砖，查看产品的粘性。
- 包装日期一年内使用。防潮原包装，保存于封闭干燥处。

施工方法



- 1 加水，手工或者机械方式搅拌均匀。
- 2 静放 5 分钟，使用前再次搅拌。
- 3 把搅拌均匀的涂料涂在支撑面上，不要超过 2 m²，用一个合适的刮板抹平。如果需要双层粘贴，在瓷砖背面也涂上一层涂料。
- 4 把瓷砖放在涂层上，轻轻按压，特别有凹槽的地方，使其表面完全接触到粘贴涂层。
- 5 每片间，室内至少留 1,5mm 缝隙，室外至少留 5mm 缝隙。墙面静置 24 时，地面静置 48 小时。
- 6 根据周长和结构，室内每 50 m² 留缝，室外每 30 m² 留缝。

Evitacol 陶瓷 白色/灰色 C1TE

超强水泥粘合剂 C1TE

产品规格

Evitacol 陶瓷 C1TE, 使用有防潮膜的纸袋包装, 每袋 25kg,
每个收缩膜包装的托板 1.600 kg (64 纸袋)



技术参数

外表	白色粉末	结冰 融化后黏着力	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
晾置时间	30 分钟	粘剂密度	1,65 kg/l
粒度	<1mm	滑度	$\leq 0,5 \text{ N/mm}$
可调节时间	25 分钟	粘剂有效时间	3 小时
粉末密度	1,4Kg/l	用量	3-4 kg/m ² 6-8 kg/m ²
正常情况下黏着力	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
搅拌水量	5,5-6l/saco	- 双层:	
拌水后黏着力	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
加热后黏着力	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		

以上数据采集于实验室正常条件下 $23 \pm 2^\circ\text{C}$, $50 \pm 5 \% \text{HR}$ $< 0,2 \text{ m/s}$

提示

使用建议是基于我们的认知和经验。技术参数采集于实验室正常条件下, 施工过程中有可能产生变化。鉴于使用条件不是我们公司所能控制, 公司对以上信息中出现的变数不承担责任。